



## MALTA A PRESA AEREA, PER INTONACI DI FINITURA

Composta da: grassello di calce e aggregato siliceo (0/1 mm).

### PLUS

• **Ecologico e traspirante**, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.

• Per interni ed esterni

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici, da tingeggiare con pitture compatibili.
- Intonaci per esterni, con Rasatutto Superior.
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superficie di posa (intonaco preesistente): deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Dosare Fibrofin con Rasatutto Superior in base all'utilizzo previsto (vedi tabella prodotto Fibrofin).
- Per ottenere una maggiore resistenza all'aggrappo della finitura, è possibile aggiungere ca. 1 kg di cemento per ogni sacco di "Fibrofin".
- Miscelare con una impastatrice a coclea (Turbomalt) o con trapano dotato di frusta elicoidale per fibrorinforzati.
- Utilizzare entro 30' da fine dell'impasto con Rasatutto Superior.

### MODALITÀ DI UTILIZZO

- Spessore: applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica.
- Se necessario: attendere che Fibrofin sia indurito, inumidire la superficie con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- Alte temperature/gelate: proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C
Resa in opera	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> / mm di spessore in funzione del fondo
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 8 (UNI EN 1745)
Marcatura CE	EN 998-1 Denominazione GP

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 48 sacchi e cassone da 48 sacchi.**

Condizioni di conservazione:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

## MINIJOB

PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE IN CONFEZIONE  
HOBBISTICA

CONFEZIONE  
Secchielli da 5 kg



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su [GrasCalce.it](http://GrasCalce.it)