



EDILFIBRO

PLAKFORT 6 RURALCO TERREBRUNE/TERRECHIARE

SETTORE MERCEOLOGICO:

Prodotti in Fibrocemento per coperture e rivestimenti

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

PLAKFORT 6 RURALCOTERREBRUNE

PLAKFORT 6 RURALCOTERRECHIARE

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lastra ondulata conforme alla Norma UNI EN 494:2007, con incorporazione di bandelle in polipropilene ad alta resistenza, inseriti nella massa.

Resistenza all'urto determinata in conformità alla Norma EN 15057

Le lastre sono in grado di trattenere un corpo di 50 Kg in caduta libera da un'altezza di 120 cm.

TIPO DI PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO:

Lastra impiegata per coperture in edilizia civile, industriale ed agricola, particolarmente indicata per strutture mancanti di solette o soffitti portanti continui installati al livello dei piani di posa delle lastre.

COMPOSIZIONE:

Le lastre PLAKFORT 6 RURALCO TERREBRUNE / TERRECHIARE sono composte da una matrice cementizia rinforzata con fibre organiche, naturali e sintetiche (PVA – polivinilalcol), e sono esenti da fibre minerali come ad es. l'amianto.

COLORAZIONE:

Esclusivo procedimento di colorazione di uno strato della massa di superficie per mezzo di pigmenti minerali, che conferiscono la caratteristica colorazione policromatica di tonalità prevalentemente "bruna" (TERREBRUNE) oppure "ocra-pagliarino" (TERRECHIARE).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata resistenza meccanica all'urto – Indeformabilità – Insensibilità ai fenomeni elettrici – Permeabilità al vapore – Impermeabilità all'acqua – Imputrescibilità – Elevata resistenza ai cicli gelo e disgelo – Incombustibilità – Buona fonoassorbenza – Buon isolamento termico

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

Larghezza 1095 mm (profilo 6 onde).

Lunghezza 1250 – 1580 – 1750 – 2000 – 2250 – 2500 – 2750 mm

GARANZIE:

Garanzia decennale (colorazione esclusa)

MODALITÀ DI IMPIEGO E DI POSA IN OPERA:

Documentazione tecnica di posa disponibile su richiesta.

Istruzioni per l'installazione secondo UNI 10636 disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE:

Requisiti conformi a UNI EN 494:2007

Tabella delle proprietà fisico-meccaniche disponibile su richiesta.

MANUTENZIONE:

Periodica pulizia del tetto al fine di rimuovere eventuali corpi estranei che impediscono il normale deflusso delle acque meteoriche.

Periodica revisione del serraggio degli elementi di fissaggio.

**EDILFIBRO**

Edilfibro SpA 27040 Arena Po (PV) - Italy S.S. n. 10 - Km 164,7 Tel. +39 0385 272811 Fax +39 0385 272311
www.edilfibro.it mail: vendite.italia@edilfibro.it edilfibro@edilfibro.it