

# premac

# 110

Intonaco premiscelato di  
sottofondo base gesso  
a macchina per interni



BASE GESSO | INTONACI



# Premac 110

Intonaco premiscelato di sottofondo base gesso a macchina per interni




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe B2/50/2

<b>Resa teorica</b>	~ 10 Kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 700 Kg/m <sup>3</sup> (a caduta libera)
<b>Peso specifico applicato asciutto</b>	~ 900 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Acqua d'impasto</b>	60% (~18 lt/sacco da 25 Kg)
<b>Ph</b>	Alcalino
<b>Inizio presa</b>	~ 120 min
<b>Permeabilità al vapore</b>	$\mu \leq 7$
<b>Conducibilità termica</b>	$\lambda = 0,13$ W/mK (valore misurato)
<b>Resistenza al fuoco</b>	EI 120 spessore di 1,5 cm
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	$\geq 3$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	$\geq 1,2$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione al supporto</b>	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato a spruzzo con macchina intonacatrice di tipo continuo o a mano, spianato con staggia o spatola americana, tirato in piano con frattazzo, successivamente rasato a regola d'arte con finitura speculare (tipo Intofin - Intofin Plus - Rasofin Plus). **Il prodotto si presta alle lavorazioni su alti spessori anche in unica mano riducendo la possibilità che si formino antiestetiche cavillature o lesioni.**



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare su supporti in legno o metallo non preventivamente trattati con Primer Gps.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Disponibile anche sfuso.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.