

scagliola

Premiscelato base gesso
emidrato per interni



BASE GESSO | RASANTI



Scagliola

Premiscelato base gesso emidrato per interni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe B1/20/2

Resa teorica (intonaco)	~ 9 Kg/m ² per 1 cm di spessore
Resa teorica (finitura)	~ 1,5 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Peso specifico apparente	~ 640 Kg/m ³ (a caduta libera)
Acqua d'impasto	72÷75% (~18 lt/sacco da 25 Kg)
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	~ 4,8 N/mm ²
Adesione al supporto	≥ 0,16 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare il prodotto a spolvero in un recipiente con acqua pulita in maniera uniforme fino ad ottenere un completo assorbimento, lasciare riposare per evitare formazione di grumi, rimescolare solamente la parte di prodotto che viene utilizzata.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.